

PRIMAPUR 9041

Podkład akrylowo-poliuretanowy 2K

PRODUKTY

Podkład	PRIMAPUR 9041
Utwardzacz	E-9005
	E-9006
Rozcieńczalnik	S322
Dodatek "mokro w mokro"	NS21

WŁAŚCIWOŚCI

Rodzaj	2K
Kolor	Jasno szary
Ciężar właściwy	1,6 kg/l w 20°C

	<i>Podkład grubopowłokowy</i>	<i>Grunt</i>	<i>Podkład "mokro w mokro"</i>	
Grubość powłoki:	70-90 mikronów	50 mikronów	30 mikronów	Na warstwę
Zawartość części stałych	73%	64%	64%	Mieszanki
LZO:	438 g/l Primapur 9041 472 g/l	535 g/l	533 g/l	Mieszanki
Wydajność:	9 - 18 m ² /l	12 -18 m ² /l	16 - 18 m ² /l	Na warstwę



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

SZLIFOWANIE			Szpachla	Lakier OEM	Kataforeza
	P240	↓	✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓

SZLIFOWANIE POD APLIKACJĘ "MOKRO W MOKRO"			Szpachla	Lakier OEM	Kataforeza
	P400	↓	✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓





PROPORCJE MIESZANIA

		Podkład grubopowłokowy		Grunt		Podkład "mokro w mokro"	
		POJ.	WAG.	POJ.	WAG.	POJ.	WAG.
	PRIMAPUR 9041	4	100	4	100	3	100
	UTWARDZACZ	1	15	1	15	1,5	30
	NS21	-	-	-	-	1	19
	S322	0 / 10%	0	1	14	-	-
	F/4 à 20°C	50"		19"		16"	
	E-9005	20' - 40' (*)		20' - 40'		15'	
	E-9006	15' - 35' (*)		15' - 35'		10'	





(*) Żywotność mieszanki z dodatkiem 5% rozcieńczalnika.



APLIKACJA

		Podkład grubopowłokowy	Grunt	Podkład "mokra w mokro"
	HVLP	1,7 - 1,9 mm	1,5 - 1,7 mm	1,3 - 1,4 mm
		2,5 - 3 bar	2 - 2,5 bar	2 - 2,5 bar
	IŁOŚĆ WARSTW	2	2	1 - 2
	20°C	5'	5'	3'



SCHNIĘCIE

		Podkład grubopowłokowy	Grunt	Podkład "mokra w mokro"
	E-9005	-	-	Min 15' Max 60'
 20°C	E-9005	2 h	1,5 h	> 1 h *
	E-9006	1,5 h	1 h	-
	E-9005	30'	30'	-
 OC - 80cm	ODPAROWANIE	5'	5'	-
	SUCHY	7'	7'	-

(*) W przypadku wystąpienia niedoskonałości powierzchni może być przeszlifowany po 15 min w 20°C.



SZLIFOWANIE

		<i>Podkład grubopowłokowy</i>	<i>Grunt</i>	<i>Podkład "mokro w mokro"</i>
 ORBIT 3 - 5	INITIAL	P360	P400	-
	FINAL	P600	P600	SANDING PAD MICROFINE
	INITIAL	P600	P600	-
	FINAL	P800	P800	P1000

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

- Oczyszczyć przy użyciu rozcieńczalnika zanim produkt się utwardzi.

BEZPIECZEŃSTWO

- Stosuj się do zaleceń na etykiecie produktu.
- Po więcej informacji zapoznaj się z kartą charakterystyki produktu.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj produkt w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala o źródła światła.
- Utrzymuj temperaturę od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

- Jeden rok od daty produkcji w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Po dodatkowe informacje prosimy o kontakt z Działem Technicznym ROBERLO lub regionalnego dystrybutora.

