



PRIMANYL 2120

C29

WERSJA: 150928
STRONA: 1/2

WASH PRIMER

OPIS

PRIMANYL 2120 to uniwersalny podkład, który gwarantuje doskonałą przyczepność oraz długotrwałą ochronę antykorozyjną.

PRIMANYL 2120 nie zawiera chromanu i ołowiu.

Z uwagi na doskonałą przyczepność jest zalecany przy lakierowaniu stali galwanizowanej i aluminium.

Można przelakierować podkładami 2K lub lakierem za wyjątkiem nitrosyntezy, chlorokauczuku i epoksydu.

Nie należy aplikować tego produktu na szpachle poliestrowe.

CECHY FIZYCZNE

Rodzaj:	Zmodyfikowany winyl
Kolor:	Biały, zielony
Wygląd:	Matt
Ciężar właściwy:	1,0-1,1 kg/l w 20°C
Grubość suchej warstwy:	10 µm 1 warstwa
LZO:	710 g/l Aplikacja mieszanki 2004/42/EC - IIB (c)(780)(710)
Wydajność:	12-14 m ² /l 10 µm

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

PROCES		Aluminium	S. Galwanizowana	LAKIER OEM
	P240	V	V	V
	DA93	V	V	V





PROPORCJE MIESZANIA

SPOSÓB APLIKACJI

PRIMANYL 2120			
Utwardz. 2120	1:1 Pojemn.	20'-24"	8h
	100:80 Wagowo	F/4 at 20°C	

	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3	15 - 20	1	5'
	1,3-1,5	2	10	1	5'

CZASY SCHNIECIA

			
20°C	5'	10'	30'

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Wyczyść sprzęt przy użyciu rozpuszczalnika zanim produkt stwardnieje.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj się do instrukcji zawartych na opakowaniu produktu. Po więcej informacji zapoznaj się z kartą bezpieczeństwa.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od słoneczca w temperaturze od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

W oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, jeden rok od daty produkcji.

Po wszelkie techniczne informacje prosimy kontaktować się bezpośrednio z naszym Działem Technicznym lub poprzez dystrybutora.
ROBERLO SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu.