

PRIMALKYDE 7001

PODKŁAD/GRUNTOEMALIA ALKIDOWA ANTYKOROZYJNY1K

OPIS

Podkład/gruntoemalia alkidowa, antykorozyjny 1K, o średniej grubości warstwy, z bezpośrednią przyczepnością do żelaza i stali. Można barwić 5-10% pigmentami DISOLAC w celu uzyskania odpowiedniego koloru.

CECHY FIZYCZNE








Rodzaj:	1K ALKID
Kolor:	Czerwony, szary, czarny, biały i bezbarwny do barwienia
Wygląd:	Mat
Ciepłota właściwa:	1,3-1,5 kg/l w 20°C
Zawartość części stałych:	65-74 % Wągowo
Zawartość cz. st. poj. (podkład):	58 ± 2 %
Zawartość cz. st. poj. (RFU):	48 ± 2 % (podkład + rozcieńczalnik)
LZO mieszanki:	< 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(i)(500)
Grubość suchej warstwy	40-50 mikronów (2 warstwy)
Wydajność teoretyczna:	12-14 m ² /l

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI




Nowy element: Odtłuszczenie powierzchni przed lakierowaniem

Stare powłoki: Przeszlifować P180/240 i odtłuszczenie

SPOSÓB APLIKACJI

Primalkyde 7001: Rozcieńczenie DS238						
 Aerographic	100:10-20 Pojemność	20"-30" F/4 20°C	1,6-1,8	3	2	10'-15' 20°C

CZASY SUCHNI CIA

		
20°C	30'	2 h

- o Należy używać do dobrze wentylowanych kabin lakierniczych w temperaturze 20°C.
- o Maksymalna odporność chemiczna jest osiągnięta po 15 dniach.



PRIMALKYDE 7001

PODKŁAD/GRUNTOEMALIA ALKIDOWA ANTYKOROZYJNY 1K

SZLIFOWANIE

Primalkyde 7001 można przelakierować bez konieczności szlifowania.

Szlifowanie na mokro P800-1000.

Szlifowanie na sucho P360-400.

Można przelakierować max po 15 dniach lakierem syntetycznym.

CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Użyć odpowiedniego rozcieńacza przed upływem terminu ważności mieszanki.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosować się do zaleceń na etykiecie produktu. Po więcej informacji zapoznać się z kartą charakterystyki produktu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać produkt w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł światła. Utrzymać temperaturę od +5°C do +30°C.

GWARANCJA

Jeden rok od daty produkcji w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

*For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department.
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.*